











Rv.2 16_12_2020




Denominazione	Heritage	Natté	Solids	Sweet
Composizione	50% acrilico riciclato 47% acrilico 3% poliestere	100% acrilico	100% acrilico	33% cotone 63% pvc 4% poliuretano
Peso (ISO 3801 – UNI 5114)	335 gr/mq	275 gr/mq	260 gr/mq	610 gr/mq
Abrasione (Martindale)- (ISO 12947-2)	-	25000 cicli	20000 cicli	-
Abrasione Wool abradant (ISO 5470-2)	-	-	-	>51200
Solidità tinta UV (ISO 105 B02)	8 su 8	8 su 8	8 su 8	Light 3/4 Dark 6/7
Solidità tinta UV (ISO 105 B04)	4-5 su 5	4-5 su 5	4-5 su 5	-
Solidità tinta a lavaggio 40°C (ISO 105 C06)	5 su 5	5 su 5	5 su 5	4-5 su 5
Finissaggio	Antimacchia-antimuffa	Antimacchia-antimuffa	Antimacchia-antimuffa	Antimacchia-antimuffa
Classificazione	Idrorepellente	Idrorepellente	Idrorepellente	-
Indicazioni di manutenzione				 Pulire con panno umido e sapone neutro
Utilizzo consigliato	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor coperto
Note	Lavaggio a freddo			FR 1.IM FR CRIB 5




Denominazione	Eco-Pelle	Liso Laminato (Liso laminato WP)	Lopi	Robben
Composizione	20% polipropilene 80% pvc	100% acrilico + lamina 100% PU	100% acrilico	100% acrilico
Peso (ISO 3801 UNI 5114)	665 gr/mq	290 gr/mq	680 gr/mq	630 gr/mq
Abrasione (Martindale)- (ISO 12947-2)	15000 cicli	15000-20000 cicli	-	40000
Abrasione Wool abradant (ISO 5470-2)	-	-	-	-
Solidità tinta UV (ISO 105 B02)		7 su 8	8 su 8	8 su 8
Solidità tinta UV (ISO 105 B04)	-	4-5 su 5	4-5 su 5	4-5 su 5
Solidità tinta a lavaggio 40°C (ISO 105 C06)	-	5 su 5	5 su 5	5 su 5
Finissaggio	Antimacchia-antimuffa	Antimacchia-antimuffa	Antimacchia-antimuffa	Antimacchia-antimuffa
Classificazione	Impermeabile	Impermeabile	Idrorepellente	Idrorepellente
Indicazioni di manutenzione	 Pulire con panno umido e sapone neutro			
Utilizzo consigliato	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor
Note				Lavaggio a freddo

Denominazione	Patio
Composizione	100% trevira CS
Peso (ISO 3801 - UNI 5114)	560 gr/mq
Abrasione (Martindale)- (ISO 12947-2)	50000 cicli
Abrasione Wool abradant (ISO 5470-2)	-
Solidità tinta UV (ISO 105 B02)	7 su 8
Solidità tinta UV (ISO 105 B04)	4-5 su 5
Solidità tinta a lavaggio 40°C (ISO 105 C06)	5 su 5
Finissaggio	Antimacchia-antimuffa
Classificazione	Idrorepellente
Indicazioni di manutenzione	
Utilizzo consigliato	Outdoor
Note	Ignifugo

Denominazione	Liso Laminato (Liso laminato WP)	Solids Laminato
Composizione	100% acrilico lamina 100% PU	100% acrilico lamina 100% PU
Peso (ISO 3801 – UNI 5114)	290 gr/mq	300 gr/mq
Abrasione (Martindale)- (ISO 12947-2)	15000-20000 cicli	20000 cicli
Abrasione Wool abradant (ISO 5470-2)	-	-
Solidità tinta UV (ISO 105 B02)	7 su 8	8 su 8
Solidità tinta UV (ISO 105 B04)	4-5 su 5	4-5 su 5
Solidità tinta a lavaggio 40°C (ISO 105 C06)	5 su 5	5 su 5
Finissaggio	Antimacchia-antimuffa	Antimacchia-antimuffa
Classificazione	Waterproof	Waterproof
Indicazioni di manutenzione		
Utilizzo consigliato	Outdoor	Outdoor
Note		

Denominazione	Feltro	Cuoio
Composizione	100% lana	80% cuoio rigenerato 20% gomma di caucciù
Peso (ISO 3801 – UNI 5114)	0.28 gr/cmc (DIN 61200)	-
Abrasione (Martindale)- (ISO 12947-2)	NA	-
Abrasione Wool abradant (ISO 5470-2)	NA	-
Solidità tinta UV (ISO 105 B02)	NA	-
Solidità tinta UV (ISO 105 B04)	NA	-
Solidità tinta a lavaggio 40°C (ISO 105 C06)	NA	-
Finissaggio	-	-
Classificazione	-	-
Indicazioni di manutenzione	 Pulire con panno umido	
Utilizzo consigliato	Indoor	Indoor
Note	Resistenza alla fiamma DIN 4102, B2	-

Denominazione	Narciso	Bella	Rasen
Composizione	100% acrilico	100% polipropilene	50% polipropilene 50% poliestere
Peso (ISO 3801 – UNI 5114)	720 gr/mq	518 gr/mq	415 gr/mq
Abrasione (Martindale)- (ISO 12947-2)	25000 cicli	20000 cicli	15000 cicli
Abrasione Wool abradant (ISO 5470-2)	-	-	-
Solidità tinta UV (ISO 105 B02)	7-8 su 8	7-8 su 8	7-8 su 8
Solidità tinta UV (ISO 105 B04)	-	-	-
Solidità tinta a lavaggio 40°C (ISO 105 C06)	5 su 5	4 su 5	4 su 5
Finissaggio	Antimacchia-antimuffa	Antimacchia-antimuffa	Antimacchia-antimuffa
Classificazione	Idrorepellente	Drenante	Idrorepellente
Indicazioni di manutenzione			
Utilizzo consigliato	Outdoor	Outdoor	Outdoor
Note			

Denominazione	Pelle	Zen	Palazzo
Composizione	100% pelle bovina	Supporto in poliammide jersey e composto in PVC	100% acrilico
Peso (ISO 3801 – UNI 5114)	NA	780 gr/mq	330 gr/mq
Abrasione (Martindale)- (ISO 12947-2)	NA	>120000 cicli (ISO)	25000 cicli
Abrasione Wool abradant (ISO 5470-2)	-	-	-
Solidità tinta UV (ISO 105 B02)	NA	-	8 su 8
Solidità tinta UV (ISO 105 B04)	-	-	4-5 su 5
Solidità tinta a lavaggio 40°C (ISO 105 C06)	NA	-	5 su 5
Finissaggio	Antimacchia-antimuffa	Antimacchia-antimuffa	Antimacchia-antimuffa
Classificazione	-	Idrorepellente	Idrorepellente
Indicazioni di manutenzione		 Pulire con panno umido e sapone neutro	
Utilizzo consigliato	Outdoor coperto	Outdoor	Outdoor
Note			Lavaggio a freddo